



## VISTOMAX LC

Vistomax LC, es una grasa multifuncional está constituida por un aceite base altamente refinado y jabón mixto de litio- calcio se aprovecha las propiedades originales de cada molécula expandiendo su alta gama de aplicación. Formulado con aditivos de última generación como de extrema presión, anti-desgaste, anti-corrosión y una liga que mejora la adherencia a las superficies de trabajo.

### APLICACIONES

Vistomax LC, es una grasa que se aplica en la lubricación de todos los puntos de engrase de los vehículos y maquinarias e construcción sobre todo para rodamientos, articulaciones juntas y rotulas.

### SALUD Y SEGURIDAD

La grasa Vistomax LC no producen efectos nocivos cuando se utilizan en las aplicaciones recomendadas y se respetan las buenas prácticas de seguridad e higiene en el trabajo.

### PROPIEDADES

- Extraordinaria adherencia a las superficies.
- Excelente protección contra el desgaste y la corrosión.
- Rango de temperaturas de operación es de -10°C a 100°C nominal, que posibilitan el correcto funcionamiento a 100°C continuo. Pudiendo llegar a temperaturas esporádicamente a 125°C
- Alta resistencia a los chorros de agua, humedad y una perfecta resistencia al lavado.
- Muy buena estabilidad mecánica que asegura una gran durabilidad en servicio.
- Está exenta de productos tóxicos como el plomo, nitritos y otros.
- El uso de la grasa Vistomax LC nos permite incrementar considerablemente la duración de la vida de la maquinaria y minimizar los costos de mantenimiento,

## CARACTERISTICAS TIPICAS

| ENSAYOS FISICOQUIMICOS                  | UNIDAD | METODO      | VALORES PROMEDIO |
|---|--------|-------------|------------------|
| Grado NLGI                              | -      | -           | 1.5              |
| Color                                   | -      | -           | Amarillo/Rojo    |
| Tipo de Jabón                           | -      | -           | Litio/Calcio     |
| Textura                                 | -      | -           | Ligosa           |
| Aceite Base                             |        |             | Mineral          |
| Viscosidad del aceite @40°C             | cSt    | ASTM D-445  | 250              |
| Viscosidad del aceite @100°C            | cSt    | ASTM D-445  | 19               |
| Penetración Trabajada, 60 golpes @ 25°C | 0.1mm  | ASTM D-217  | 290              |
| Punto de Goteo                          | °C     | ASTM D-2265 | >130             |

Las especificaciones puntuales son valores promedio. En los lotes fabricados se pueden dar ligeras variaciones que no afectan la calidad del producto, ni el rendimiento.

## PRESENTACIÓN

### GRASA VISTOMAX LC

- Taper de 453 gr
- Balde de 35 Lb (15.86 Kg)
- Cilindro de 400 Lb (181.2 Kg)