

AQUAOIL PLUS 2T

Lubricante con tecnología sintética de alto rendimiento para motores de 2 tiempos fuera de borda, enfriados con agua. Desarrollado con una formulación avanzada "MARINELOWA" (Low Ash Marine Technology) que garantiza un funcionamiento confiable extendiendo la vida útil del motor. No forma gel ni depósitos durante el almacenamiento temporal.

APLICACIONES

Para la lubricación de motores de 2 tiempos fuera de borda enfriados por agua con inyección directa o premezclado. Recomendado en embarcaciones pequeñas que tienen este tipo de motor en lanchas de pesca, deportivas, de recreo, motos acuáticas, lanchas, chalupas, WaveRunner y Jet Ski.

También puede utilizarse en los motores de 2 tiempos enfriados por aire, donde se requiera un aceite con JASO FB / API TC.

PROPIEDADES

- Permite una mezcla instantánea y homogénea con la gasolina y el color azul permite verificar esta mezcla.
- Reduce al mínimo los residuos en las bujías y cámaras de combustión del motor, eliminando así todo fenómeno de pre-ignición.
- Permite una combustión óptima, minimizando la emisión de humo.
- Máxima protección contra el desgaste de los pistones, la adherencia de los anillos, la obstrucción del escape y el atascamiento de las válvulas de escape.
- Excelente resistencia contra la corrosión y la formación de herrumbre de las partes críticas del motor.
- Baja toxicidad en el agua.

ESPECIFICACIONES

Producto con cumplimiento de desempeño de la NMMA TC-W3 (Asociación Nacional de Fabricantes Marinos de EE. UU.)

También cumple con los requisitos para motores de 2 tiempos enfriados por aire: JASO FB / API TC.

SALUD Y SEGURIDAD

Este producto no presenta riesgo para la salud o seguridad siempre y cuando mantengan las buenas prácticas de higiene personal e industrial. En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua y jabón.

Proteja el medio ambiente

No arroje aceite usado a los drenajes o desagües. Disponga responsablemente de los desechos. Para más información, solicite la Hoja de Seguridad.

CARACTERISTICAS TIPICAS

ENSAYOS FISICOQUIMICOS	UNIDAD	METODO	VALORES PROMEDIO
Color		VISUAL	Azul
Apariencia		VISUAL	Claro y brillante
Densidad @15 °C	g/cm ³	ASTM D-4052	0.8500
Viscosidad Cinemática @ 40°C	mm ² /s	ASTM D-445	54.00
Viscosidad Cinemática @ 100°C	mm ² /s	ASTM D-445	8.80
Índice de viscosidad		ASTM D-2270	141
Punto de Inflamación (copa cerrada)	°C	ASTM D-93	120
Punto de Fluidez	°C	ASTM D-97	-27

Las Propiedades Típicas no constituyen una especificación. Se podrían dar variaciones durante la fabricación normal que no afecten el rendimiento del producto.

DOSIFICACIÓN

MEZCLA RECOMENDADA DE GASOLINA CON AQUAOIL					
Gasolina	1 gal	2 gal	3 gal	4gal	5 gal
Combustible : Aceite	Onzas de Aquaoil				
16 : 1	8	16	24	32	40
20 : 1	6	13	19	26	32
25 : 1	5	10	15	20	26
40 : 1	3	6	10	13	26
50 : 1	3	5	8	11	13

PRESENTACIÓN

AQUAOIL PLUS 2T
Cilindro de 55 gal
Balde de 5 gal
Galón de 3.785 L
Envase de 1 L
Frasco de 0.946 L (1/4 gal)
Frasco de 0.473 L (1/8 gal)
Cojín de 0.473L (1/8 gal)