



GRASA EP LITHIUM SPE II

Grasa lubricante para servicio múltiple elaborada a base de jabón de litio y aditivos de extrema presión mezclados con aceites básicos seleccionados. Se caracteriza por poseer propiedades de lubricación distintas a grasas convencionales a condiciones difíciles y de vibración. Aplicable en equipos tanto automotores como industriales. Simplifica la tarea de lubricación y disminuye los costos de almacenamiento e inventarios.

APLICACIONES

Se puede usar prácticamente para cualquier tipo de aplicación de grasa, por ejemplo: En la lubricación del chasis, lubrica e impide el ingreso de agua y polvo al adherirse tenazmente a las partes metálicas del chasis.

En la lubricación de suspensiones tipo junta de bola (rótula), de las suspensiones delanteras modernas que requieren una grasa especial que posean una gran resistencia de película (característica de extrema presión), evitando ruidos y desgaste excesivo.

En la lubricación de rodamientos, por su alta resistencia a la oxidación y su textura puede ofrecer una larga vida con excelente protección.

SALUD Y SEGURIDAD

Este producto no presenta riesgo para la salud siempre y cuando se mantenga las buenas prácticas de higiene y seguridad en su manipuleo.

Manténgase alejado de fuentes de ignición. En caso de ingestión no inducir al vomito, recurra al médico inmediatamente.

PROPIEDADES

- Excelentes propiedades de extrema presión, lo que permite lubricar elementos de sometidos a cargas considerables.
- Estable a altas temperaturas.
- Protege las superficies metálicas de corrosión y herrumbre.
- Larga vida durante su almacenamiento y uso (inhibido contra la oxidación)



CARACTERISTICAS TIPICAS

ENSAYOS FISICOQUIMICOS	UNIDAD	METODO	VALORES PROMEDIO
Grado NLGI			2
Color		Visual	Rojo
Apariencia		Visual	Fina, lustrosa
Tipo de Jabón			Litio
Penetración trabajada 60 golpes @25°C	0.1 mm	ASTM D-217	270.00
Viscosidad de aceite base @40°C	cSt	ASTM D-445	150.00
Prueba de desgaste de cuatro bolas, diámetro de la cicatriz	mm	ASTM D-2266	0.5
Punto de goteo	°C	ASTM D-2265	190
Prueba TIMKEN, Carga OK, Lb		ASTM D-2509	40

En los lotes fabricados se pueden dar ligeras variaciones en los valores promedio, que no afectan la calidad del producto ni el rendimiento.

PRESENTACIÓN

GRASA EP LITHIUM SPE II

- Balde de 35 Lb
- Cilindro de 400 Lb